

# Productblad SABA Primer 9910



**Omschrijving** SABA Primer 9910 is een CMR-vrije, transparante hechtverbeteraar (1-componentig).

**Toepassingsgebieden** SABA Primer 9910 is ontwikkeld voor het duurzaam verbinden van SABA lijmen en/of kitten met diverse niet poreuze ondergronden. Zoals metalen, kunststoffen, coatings of lakken.

- Voordelen**
- bevat geen isocyanaten of CMR stoffen
  - eenvoudig te verwerken
  - voldoet aan EN 14188-4

## Technische gegevens

Eigenschappen*	
Basis	polyacrylaten & silanen
Viscositeit bij 23 °C (EN 12092)	≈ 15 mPa.s
Dichtheid (EN ISO 2811-2)	≈ 920 kg/m <sup>3</sup>
Vaste-stofgehalte	≈ 10%
Verwerkingstemperatuur (min./max.)	+5 °C / +35 °C
Temperatuur ondergrond (min./max.)	+5 °C / +35 °C, +3 °C boven het dauwpunt
Droogtijd (minimum)	≈ 10 minuten
Open tijd (maximum)	≈ 4 uur
Verbruik	≈ 100 g/m <sup>2</sup>
Kleuren (standaard)	transparant
Verpakking	250 ml bus (verpakking bevat 12 stuks), 1 liter bus (verpakking bevat 12 stuks)
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende originele verpakking, indien beschermd tegen vocht en direct zonlicht. Na opening van de verpakking beperkt houdbaar.
Opslagtemperatuur (min./max.)	+5 °C / +25 °C

\* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.

**Apparatuur** SABA Primer applicator, melamineschuim, kwast of schone, droge en pluisvrije doek.

**Verwerking**

**Hechtoppervlak voorbereiding:** Hechtvlakken moeten vormvast, droog, homogeen en vrij zijn van vet, olie, stof en losse delen.

**Aanbrengen:** Breng de hechtverbeteraar in één gelijkmatige en dunne laag, in dezelfde richting aan. Het is aan te bevelen om de datum van eerste opening op de verpakking te vermelden en de hoeveelheid die u nodig heeft, over te gieten in een klein potje. De verpakking hierna direct weer afsluiten. Overgebleven materiaal niet teruggieten in de verpakking.

**Uithardingsmechanisme:** De droogtijd is afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur. Bij hogere luchtvochtigheid/temperaturen verloopt de droging sneller, bij lagere luchtvochtigheid/temperaturen verloopt de droging trager.

## Veiligheidsaanbeveling

SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

## Belangrijk

Controleer de compatibiliteit voor gebruik of vraag SABA om advies.  
Na opening van de verpakking is het product beperkt houdbaar, daarom het product zo snel mogelijk compleet verwerken.  
Bij vertroebeling of indikken het product niet meer verwerken.

## Contact

Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Neem alstublieft contact op met uw lokale SABA-kantoor.

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor	T: +31 (0)315 65 89 99 E: <a href="mailto:sabadinxperlo@saba-adhesives.com">sabadinxperlo@saba-adhesives.com</a>
SABA Polska Sp. z o.o.	T: +48 (0)61 66 45 125 E: <a href="mailto:sabapolska@saba-adhesives.com">sabapolska@saba-adhesives.com</a>
SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH	T: +49 (0)2871 29 24 00 E: <a href="mailto:sababocholt@saba-adhesives.com">sababocholt@saba-adhesives.com</a>

### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo  
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • [info@saba-adhesives.com](mailto:info@saba-adhesives.com) • [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com). Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.  
Versienummer 2021/01/19, hiermee vervallen alle eerdere versies