

# Ardacolor Premium+

## FLEXIBELE, MULTIFUNCTIONELE VOEGMORTEL

### VOORDELEN

- Voor keramische tegels en natuursteen
- Voor voegbreedten van 1 tot 10 mm
- Na ca. 2 uur beloopbaar
- Onderhoudsvriendelijk, water- en vuilafstotend
- Met beschermend effect
- Fijn oppervlak, schitterende kleuring
- Binnen en buiten, op wanden en vloeren

### PRODUCT

Met kunststof gemodificeerde, water- en vuilafstotende, multifunctionele voegmortel met versnelde uithardingseigenschappen en hoge kristallijne waterbinding voor het voegen van keramische tegels en verkleuringsbestendige en verkleuringsgevoelige natuursteen en marmer. Voor voegbreedten van 1 tot 10 mm, voor binnen en buiten, op wanden en vloeren. De sneluithardende Ardacolor Premium+ is snel en licht verwerkbaar, vorstbestendig, waterdampdiffusie-open en geschikt voor vloerverwarmingssystemen. Ardacolor Premium+ geeft een goede, veilige flankhechting en hardt uit zonder scheurtjes. Ardacolor Premium+ geeft een verbeterd beschermend effect, een fijn oppervlak en een schitterende kleuring. Ardacolor Premium+ is chromaatarm volgens GGVS en zeer emissiearm volgens GEV-Emicode EC1 PLUS. Ardacolor Premium+ voldoet aan de CG2 WA-vereisten (hoge slijtvastheid, lage wateropname) conform DIN EN 13888.

### TOEPASSINGEN

Ardacolor Premium+ is geschikt voor het voegen van keramische tegels, zoals porcellanato, steengoed, porseleinstein, glasmozaïek, porseleinmozaïek, glazen tegels, slijttegels en verkleuringsbestendige of verkleuringsgevoelige natuursteen zoals kalksteen, juramarmer, licht marmer, enz., voor zowel binnen als buiten.

### Vereisten ondergrond:

Vóór het starten van de voegwerkzaamheden de voegen eventueel uitkrabben en de ondergrond schoonmaken. De voegen moeten vrij van mortelresten zijn. Belangrijk is dat de ondergrond gelijkmatig droog is. Een verschil in vochtigheid in de ondergrond kan vlekvorming of marmering in het voegmateriaal veroorzaken.



### EIGENSCHAPPEN

- Versnelde uithardingstijd, al na 2 uur beloopbaar
- Lichte verwerkingseigenschappen, goed voeg- en wasbaar
- Fijn oppervlak en schitterende kleuring
- Verhoogde weerstand
- Hoge kristallijne waterbinding, geen randverkleuring
- Waterafstotend en vorstbestendig
- Flexibel, kunsthars gemodificeerd
- Met beschermend effect
- Onderhoudsvriendelijk, water- en vuilafstotend
- Zeer hoge slijtvastheid, lage wateropname
- Zeer hoge flankhechting
- Chromaatarm volgens GGVS
- Emicode EC1 PLUS, zeer emissiearm

### VERWERKING

**Verwerking:** Ardacolor Premium+ niet bij omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C verwerken. Pas na het uitharden van de legmortel of dunbedlijm met het voegen beginnen, ten vroegste 3 tot 24 uur na het leggen, afhankelijk van de gebruikte lijm. Bij absorberende tot sterk absorberende keramische tegels, bijv. steengoed, is het van essentieel belang om de voegen van het tegelwerk vooraf te bevochtigen, zodat de voegmortel niet te snel het vereiste uithardwater verliest. Als alternatief kan Bostik Ardacolor Classic als voegmortel voor steengoed worden gebruikt.

**Mengverhouding:** In een schone container 6,5 tot 7,5 liter water toevoegen aan 25kg poeder, of 1,3 tot 1,5 l water aan 5 kg poeder.

Ardacolor Premium+ met een mixer met ca. 600 min-1 in het koude, zuivere water roeren en goed mengen. Daarna ca. 2 minuten laten staan en opnieuw kort roeren. De verwerkingstijd bij +20 °C bedraagt ca. 30 tot 45 minuten. De voegpasta kan het beste eerst dwars en vervolgens diagonaal op de voeg worden aangebracht met behulp van een voegspaan. Let erop dat de voegen volledig zijn opgevuld. Wanneer de voegmortel iets strakker wordt, wast u het oppervlak met een natte spons of sponsbord af. Was na enkele uren eventuele mortelresten af met een spons en schoon water. Pas gevoegde oppervlakken tegen vocht, vorst en zonnestraling beschermen.

**Verbruik:** 0,3 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de voegdiepte en het tegelformaat

**Schoonmaak:** Reinig het gereedschap onmiddellijk met water.

**Veiligheid tijdens de werkzaamheden:** Chromaatarm volgens GGVS. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met de ogen en de huid vermijden. Veiligheidsinformatieblad voor professionals op aanvraag verkrijgbaar.

#### BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk. Gebruik voor doorlopende tegels dezelfde partij materiaal met dezelfde hoeveelheid toegevoegd water en voeg het oppervlak onder dezelfde temperaturomstandigheden. Testvoegen worden aanbevolen voor geprofileerde, ruwe, ongeglazuurde of poreuze oppervlakken. Sterk absorberende stenen moeten vooraf worden bevochtigd. Bij absorberende tot sterk absorberende keramische tegels, bijv. steengoed, is het van essentieel belang om het tegelwerk ter hoogte van de voegen vooraf te bevochtigen.

#### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog. In de originele verpakking ca. 18 maanden te bewaren.

#### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com) verkrijgbaar.

#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
[infoNL@bostik.com](mailto:infoNL@bostik.com)  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

Technische kenmerken	
Voegbreedte	1 tot 10 mm
Mengverhouding	1,3 tot 1,5 l water per 5 kg poeder 6,5 tot 7,5 l water per 25 kg poeder
Rijptijd	ca. 2 minuten
Verwerkingstijd	ca. 30 tot 45 minuten bij + 20 °C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C
Beloopbaar	na ± 2 uur
Belastbaar	na ± 24 uur
Artikelnummer	Afhankelijk van kleur
EAN code	Afhankelijk van Kleur
GIS-code	ZP1
EMI-code	EC1R PLUS; zeer emissiearm

#### VERPAKKING / KLEUREN

**Foliezak van 5 kg (4 zakken per doos):** wit, zilvergrijs, manhattan, lichtgrijs, cementgrijs, donkergrijs, jasmijn, lichtbeige, bahamabeige, pergamon, antraciet, caramel, lichtbruin, bruin.

**Foliezak van 25 kg:** wit, zilvergrijs, cementgrijs

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
[info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)