Technische Datasheet

Zwaluw Repox® Fast

2-componenten sneluithardend elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy

Product omschrijving

Zwaluw Repox® Fast is een zeer snel werkend blijvend elastisch oplosmiddelvrij 2-componenten houtreparatiesysteem voor kleine reparaties op basis van epoxyhars. Zwaluw Repox® Fast beschikt over een COT rapport LAB12-0118-RAP, en voldoet daarmee aan de eisen gesteld in COT Kwaliteitsomschrijving 04.20. Houtreparatiemiddel.

Voordelen

- Gebruiksklaar
- Schuurbaar én overschilderbaar na 60 minuten
- Primer niet noodzakelijk
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Te verwerken met standaard kitpistool
-

Applicaties

Zwaluw Repox® Fast is speciaal ontwikkeld voor het vullen van spijker- en schroefgaten, valbreuken, knoesten en andere defecten van in hout. Geschikt voor kleine reparaties met een minimum van 2-3 mm tot 15-20 mm. Toe te passen bij deuren, kozijnen, trappen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en multiplex. Ook goed te gebruiken als reparatiemateriaal voor meubels. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Geschikt voor kleine reparaties van minimaal 2 mm tot 20 mm.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+2°C to +30°C
Dichtheid		1,30 g/ml
Overschilderbaar	@ +23°C/50% RH	> 30 min
Temperatuur bestendigheid		-20°C to +80°C
Verzandbaar	@ 23°C/50% RH	> 15 min
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen neopreen en bitumineuze ondergronden
- Kan niet verwerkt worden met een luchtdrukpistool

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Zwaluw Repox® Fast heeft geen voorbehandeling met een primer nodig. Het te behandelen gebied dient droog, schoon en olievrij te zijn. Verwijder losse onderdelen en oude, bladderende verf. Verwijder aangetaste, beschadigde en rotte delen van het hout met een beitel of sponningschaaf zodat het gezonde hout blootligt. De plek waar reparatiemateriaal en gezond hout samenkomen, moet een scherpe hoek vormen. Laat het hout nooit taps toelopen. Zwaluw Repox Fast is verwerkbaar bij een omgevingstemperatuur van minimaal +2°C. Door de koker bij een temperatuur van +15°C te bewaren zal het drogingsproces niet worden vertraagd.

Overschilderbaar

Zwaluw Repox® Fast kan na 15-20 minuten worden geschuurd en na 30 minuten worden overschilderd met watergedragen en synthetische verven. Zwaluw Repox® Fast is perfect overschilderbaar met de meeste verfsoorten. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

Technische Datasheet

Zwaluw Repox® Fast

2-componenten sneluithardend elastisch overschilderbaar houtreparatiemiddel op basis van epoxy

Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

Kleur(en)

- Grijs

Verpakking

- Koker

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.